

FLEJES DE ACERO

Laminado en frío, caliente, galvanizado y microaleado



LIMITES DE FABRICACIÓN POR PRODUCTO

Productos	Espesor (mm)		Ancho (mm) *1		Diámetro mm		Microaleados			
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx. *2	Fluencia MPa.		Rotura MPa.	
							Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
LAF y MLF	0.30	3.00	31	1480	800	1800	230	300	360	410
LAC y MLC	1.60	4.74	50							
	4.75	5.15	100	1480	1000	1800	230	540	380	640
LAC Decapada y MLC	5.20	6.35	200							
	1.60	1.99	31	1225						
Galvanizada y Microaleados	2.00	4.74	50	1480	1000	1800	230	540	380	640
	0.30	3.20	31	1200	800	1800	230	400	310	420

*1 Se consideran los anchos estándares y los refiles necesarios.

*2 Límites diámetro máximo: acotado al diámetro de bobina origen.

En cualquiera de los productos presentados, consultar factibilidad de fabricación para dimensiones no comprendidas en la presente tabla.